

Technické údaje

Informace o produktu			SPC Click - Canadian Classic		
Materiál			PVC prášek + uhličitán vápenatý		
Celková tloušťka			5mm		
Tloušťka nášlapné vrstvy			0.3mm		
Tloušťka SPC jádra			4mm		
Tloušťka podložky			1mm		
Rozměr lamely			180x1230mm		
Balení			8 ks / balení		
Povrchová úprava			UV lak, polomat (6–8 stupeň lesku)		
Ražba (embos)			Hluboká struktura		
Instalace			Click systém		
Zámkový systém			Välinge 2G		
V-drážka			4 stranná V-drážka		
Podlahové vytápění			Vhodné pouze pro teplovodní podlahové vytápění		
REFERENCE		NORMY	VÝSLEDEK		
Odchylka délky		EN ISO 24342	Průměr $\pm 0.2\text{mm}$, $\text{Max} \leq 0.5\text{mm}$		
Odchylka šířky		EN ISO 24342	Průměr $\pm 0.1\text{mm}$, $\text{Max} \leq 0.2\text{mm}$		
Odchylka pravoúhlosti		EN ISO 24342	délka strany $\leq 400\text{mm}$, pravoúhlost $\leq 0.25\text{mm}$		
			délka strany $> 400\text{mm}$, pravoúhlost $\leq 0.35\text{mm}$		
Tloušťka		EN ISO 24346	5mm (+/-0.15mm)		
Tloušťka nášlapné vrstvy		EN ISO 24340	0.3mm (+/-0.05mm)		
Rozměrová stálost		EN ISO 23999	$\leq 0.15\%$		
Deformace vlivem tepla		EN ISO 23999	$\leq 1\text{mm}$		
Stálobarevnost		EN ISO105-B02	třída 6		
Reakce na oheň		EN 13501-1	Bf1-S1		
Odolnost proti kolečkové židli		EN 425	vyhovuje		
Pevnost v odlupování vrstvy		EN431	$\geq 95\text{N}/5\text{cm}$		
Pevnost zámku		ISO 24334	Podélná strana: $\geq 150\text{N}/5\text{cm}$		
			Krátká strana: $\geq 150\text{N}/5\text{cm}$		
Odolnost proti skvrnám		EN423	Bez vlivu		
VOC		ISO 16000	VOC A+		
Protiskluznost		DIN51130	třída R9		
Zbytková deformace (vtisk)		ISO24343-1:2007	$\leq 0.1\text{mm}$		
Odolnost vůči chemikáliím		EN423	Vyhovuje		
Ortho-ftaláty		US EPA 3550c:2007	Žádné		
PCP		EN 12673	Žádné		
Emise formaldehydu		EN717-1	E1		
Tepelná vodivost		EN 12664:2001	0.178 W/(m·K)		
Tepelný odpor		EN 12664:2001	0.029 (m2.K)/W		
Třída zátěže (domácnost)		EN 12664:2001 Type I	23		
Třída zátěže (komerční prostory)		EN 12664:2001 Type I	32		