Technické údaje

Informace o výrobku	LVT lepený vinyl	
Materiál	PVC + práškový uhličitan vápenatý	
Celková tloušťka	2,5 mm	
Tloušťka nášlapné vrstvy	0,55 mm	
Rozměr lamely	914,4 x 152,4 mm / 228,6 x 1219,2 mm / 99 x 560 mm	
Balení	20 ks/balení; 15 ks/balení; 28 ks/balení;	
Povrchová úprava	UV povrchová úprava, polomat 6-8 stupňů	
Reliéf	Hluboký reliéf / EIR reliéf	
Pokládka	Celoplošné lepení	
Zkosení hran	Čtyřstranné zkosení	
Instalace na podlahové vytápění	Vhodné pouze pro podlahové vytápění	
VLASTNOST	**NORMA**	**VÝSLEDEK**
Tolerance délky	EN ISO 24342	Průměr +/- 0,2 mm, max. <= 0,5 mm
Tolerance šířky	EN ISO 24342	Průměr +/- 0,1 mm, max. <= 0,2 mm
Tolerance pravoúhlosti	EN ISO 24342	Délka strany <= 400 mm, pravoúhlost <= 0,25 mm
		Délka strany > 400 mm, pravoúhlost <= 0,35 mm
Tloušťka	EN ISO 24346	2,5 mm (+/- 0,15 mm)
Tloušťka nášlapné vrstvy	EN ISO 24340	0,55 mm (+/- 0,05 mm)
Rozměrová stálost	EN ISO 23999	<= 0,15 %
Zvlnění po působení tepla	EN ISO 23999	<= 1 mm
Stálobarevnost	EN ISO105-B02	Třída 6
Reakce na oheň	EN 13501-1	Bfl-s1
Odolnost vůči kolečkové židli	EN 425	Vyhovuje
Pevnost odlupování vrstev	EN431	>= 95 N/5 cm
Odolnost proti skvrnám	EN423	Bez ovlivnění
VOC	ISO 16000	VOC A+
Protiskluznost	DIN51130	Třída R9
Zbytkový otlak	ISO24343-1:2007	<= 0,1 mm
Odolnost vůči chemickým látkám	EN423	Vyhovuje
Ortoftaláty	US EPA 3550c:2007	Neobsahuje
PCP	EN 12673	Neobsahuje
Emise formaldehydu	EN717-1	E1
Tepelná vodivost	EN 12664:2001	0,178 W/(m.K)
Tepelný odpor	EN 12664:2001	0,029 (m2.K)/W
Třída použití v domácnostech	EN 12664:2001 Type I	23
Třída použití v komerčních prostorách	EN 12664:2001 Type I	32/33/42